



**Linha Varejo**  
**Guardanapos Folha Simple**

***Ficha do Produto***

Código do Produto	10
Abreviatura	NGY22
Descrição	Guardanapo Yuri 22
Cor	Branca
Textura	Folha Simple alta qualidade - gofrado
Essência	
Gramatura	18 a 19 g/m <sup>2</sup>
Matéria Prima	Celulose FC
Tamanho	72x50 folhas
Formato	Folhas dobradas
Medida Interna	22x22,5cm
Medida Externa	35,5x47x35,5cm
Embalagem Interna	Plástica
Embalagem Externa	Papelão
Conteúdo	3600 folhas
Peso Bruto	4,00 kg
Volume	0,059m <sup>3</sup>
Código de Barras EAN13	789607530056-4
Código de Barras DUN14	1789607530056-1
Dispenser	Comum doméstico
Classificação ABNT / Fiscal	Classe 1 - norma ABNT 15464-3 / (4818.30.00)
Armazenagem	Em lugar seco com máximo 10 caixas de empilhamento
Umidade	de 3% a 5%
Índice de Maciez	Não aplicável
Resistência Longitudinal	100 a 180 (1 fl.) N/m 100mm - ABNT NBR 15134
Resistência Transversal	100 a 180 (1 fl.) N/m 100mm - ABNT NBR 15134
Resistência Longitudinal a Úmido	>25 (1 fl.) N/m 100mm - ABNT NBR 15134
Resistência Transversal a Úmido	Não aplicável
Alongamento	Não aplicável
Porosidade	Não aplicável
Alvura	>80% - ABNT NBR NM-ISSO 2470
Pintas	<50 mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> - ABNT NBR 15134
Furos	<50 mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> - ABNT NBR 15134
Tempo de Absorção	6,5 a 10 segundos - ABNT NBR 15004
Capacidade de absorção	>8,5 g(h <sup>2</sup> o)/g(papel) - ABNT NBR 15004
Irritação Cutânea Primária	Não Irritante - ABNT NBR 15134
Irritação Cutânea Cumulativa	Não Irritante - ABNT NBR 15134
Sensibilização	Negativo - ABNT NBR 15134
Strike Through Time	Não aplicável
Benefícios	Com ótimo grau de alvura, boa maciez e com maior resistência e crepagem perante aos concorrentes.