

Linha Institucional



Toalhas Interfolhas 3 dobras

Ficha do Produto

Ficha do Produto	
Código do Produto	59
Abreviatura	TICA3
Descrição	Toa. Interfolha Caçula
Cor	Branca
Textura	Folha Simples alta qualidade - gofrado
Essência	
Gramatura	20 a 22 g/m²
Matéria Prima	Celulose FC (100% fibras virgens)
Tamanho	10x250 folhas
Formato	Folhas intercaladas - 3 dobras
Medida Interna	18x26,5cm
Medida Externa	31x41x20cm
Embalagem Interna	Plástica
Embalagem Externa	Papelão
Conteúdo	2500 folhas
Peso Bruto	3,60 kg
Volume	0,025m³
Código de Barras EAN13	789607530059-5
Código de Barras DUN14	T'es a sociate a Maril est et al 70
Despenser Company (5)	Tipo americano, Manikraft cód.72
Classificação ABNT / Físcal	Classe 1 - norma ABNT 15464-7 / (4818.20.00)
Armazenagem	Em lugar seco com máximo 20 caixas de empilhamento
Umidade	de 3% a 5%
Indice de Maciez	Não aplicável
Resistência Longitudinal	350 a 550 (1 fl.) N/m 100mm - ABNT NBR 15134
Resistência Transversal Resistência Longituninal a Úmido	350 a 550 (1 fl.) N/m 100mm - ABNT NBR 15134 >90 (1 fl.) N/m 100mm - ABNT NBR 15134
Resistência Transversal a Úmido	>90 (1 fl.) N/m 100mm - ABNT NBR 15134
Alongamento	Não aplicável
Porosidade	Não aplicavel
Alvura	>85% - ABNT NBR NM-ISSO 2470
Pintas	≤5 mm²/m² - ABNT NBR 15134
Furos	≤10 mm²/m² - ABNT NBR 15134
Tempo de Absorção	<6,0 segundos - ABNT NBR 15004
Capacidade de absorção	>5 g(h²o)/g(papel) - ABNT NBR 15004
Irritação Cutãnea Primária	Não Irritante - ABNT NBR 15134
Irritação Cutãnea Cumulativa	Não Irritante - ABNT NBR 15134
Sensibilização	Negativo - ABNT NBR 15134
Strike Through Time	Não aplicável
Benefícios	Alto grau de alvura, não deixa resíduos nas mãos, super resistente e super absorvente. Possui dimensões mais adequadas para total aproveitamento da área útil proporcionando maior ecônomia. Embalagem em caixa de papelão para melhor armazenamento.

sexta-feira, 9 de agosto de 2019